



中華人民共和國國家標準

GB_T 26033-2010

偏鎢酸銨

Ammonium Metatungstate

1.範圍

本標準規定了偏鎢酸銨的要求、試驗方法、檢測規則、標誌、包裝、運輸、貯存、品質證明書及合同（或訂貨單）內容等。本標準適用於石油化工行業以及鎢深加工行業所用的偏鎢酸銨。

2. 要求

2.1 產品分類 產品按生產工藝不同，分為 AMT-P 和 AMT-J 兩個牌號。其中 AMT-P 為噴霧法生產工藝產品，AMT-J 為結晶法生產工藝產品。

2.2 化學成分

偏鎢酸銨的化學成分應符合下表的規定：

牌號		AMT-P	AMT-J
WO ₃ 含量		≥90.0	≥81.5
杂质含量 以 WO ₃ 计, 不大于	Al	0.0010	
	As	0.0010	
	Bi	0.0001	
	Ca	0.0015	
	Co	0.0010	
	Cr	0.0010	
	Cu	0.0005	
	Fe	0.0020	
	K	0.0010	
	Mn	0.0010	
	Mg	0.0005	
	Mo	0.0030	
	Na	0.0015	
	Ni	0.0005	
	P	0.0008	
	Pb	0.0001	
	S	0.0015	
	Sb	0.0008	
	Si	0.0015	
	Sn	0.0005	
	Ti	0.0010	
	V	0.0010	

2.3 水不溶物

室溫下，用三氧化鎢含量為 650g/L 溶液測定的水不溶物不大於 0.05%。

2.4 PH 值

室溫下，用三氧化鎢含量為 650g/L 溶液測定的 PH 值不大於 4.5。

2.5 外觀品質

產品外觀為白色粉末或淺黃色結晶，目視無可見夾雜物及結塊。



3. 試驗方法

3.1 化學成分分析按 GB/T 4324 的規定進行。

3.2 產品的水不溶物測定按 GB/T 23368.1 的規定進行。

3.3 產品的 PH 值用 PH 計測定。

3.4 產品的外觀品質用目視檢查。

4. 檢測規則

4.1 檢查和驗收

4.1.1 產品應由供方進行檢驗，保證產品符合本標準（或合同）規定，並填寫產品品質證明書。

4.1.2 需方對受到的產品按本標準的規定進行檢驗，如檢驗結果與本標準（或合同）規定不符合時，應在受到產品之日起 15 天內向供方提出，由供需雙方協商解決。如需仲裁，仲裁取樣在需方由供需雙方共同進行。

4.2 組批

產品應成批提交驗收。每批產品重量有供需雙方協商確定。

4.3 檢驗項目

每批產品的檢測專案及取樣見下表：

檢驗項目	取樣規定	要求的章節號	檢驗方法章節號
化學成分	按 GB/T 5314 的要求 取樣	2.2	3.1
水不溶物		2.3	3.2
PH 值		2.4	3.3
外觀質量	逐桶	2.5	3.4

4.4 檢測結果判定

4.4.1 產品的化學成分、水不溶物、PH 值得檢驗結果如有一項不合格時，則在該批產品中加倍取樣對該不符合項進行重複試驗，若重複試驗結果有一個不合格，則判該批產品為不合格。

4.4.2 產品的外觀品質檢驗不合格則判該同不合格。

5. 標誌、包裝、運輸、貯存及品質證明書

5.1 標誌

產品外包裝上應注明：供方名稱、產品名稱和牌號、批號、淨重，並附有"防潮"、"向上"等字樣或標誌。

5.2 包裝

產品採用鐵桶包裝，內襯聚乙烯塑膠袋密封，如對包裝有特殊要求，由供需雙方協商確定，每件重量由供需雙方協商確定。

5.3 運輸、貯存

產品運輸時，應防止潮濕，不得劇烈碰撞。產品應存放於乾燥、通風和無酸城氣氛之處。在收到產品之日起，噴霧料存放期不超過六個月，結晶料存放期不超過一個月。

5.4 品質證明書

每批產品應附有產品品質證明書，其上注明：

- 1) 供方名稱、地質、郵編；
- 2) 產品名稱、牌號；
- 3) 批號；



中钨在线(厦门)科技有限公司 CHINATUNGSTEN ONLINE (XIAMEN) MANU. & SALES CORP.

厦门市软件园二期望海路 25 号 3 楼 www.chinatungsten.com sales@chinatungsten.com

传真: 0592 512 9797 电话: 0592 512 9696/512 9595/ 13806045308

4) 重量 (淨重、毛重) ;

5) 本標準編號 GB/T 26033-2010 ;

6) 分析檢驗結果和品質監督部門印記 ;

7) 檢驗員號 ;

8) 檢驗日期。

6.合同 (或訂貨單) 內容

合同 (或訂貨單) 內容應包括下列內容 :

1) 產品名稱 ;

3) 產品重量 ;

2) 產品牌號 ;

4) 本標準編號 ;

5) 其他。